

Armaglass Pulnet 150

Cordón en polietileno expandido para el llenado de juntas, diámetro 30 mm



Cordón en polietileno expandido de celdas cerradas, comprimible, para evaluar correctamente la profundidad de las juntas de dilatación (creación de la "tercera pared" o fondo de la junta) antes de ser llenadas con los sellantes poliméricos Protech Flex o EG 91. Está disponible en perfiles de sección circular de distinto diámetro que se adaptan a juntas de cualquier forma y tamaño.

CÓDIGO ADUANERO: 7019 6100

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Rete

COLORES DISPONIBLES: Negro

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Material a granel 1 unedad

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Idóneo para cualquier tipo de junta entre elementos prefabricados, relleno, cuerpos de estructuras diferentes, tabiques, carpintería, pavimentos. La inclusión de un material de llenado "fondo junta" tiene múltiples funciones tanto en las juntas estáticas que en las de dilatación: evaluar la junta en la forma y en las medidas más adecuadas a las características del sellante a emplear, reduciendo las sollicitaciones internas al sellante mismo y sobre la adhesión de las paredes; favorecer, durante el llenado de la junta, el contacto del sellante con las paredes laterales; reducir el consumo de sellante. Vendido en secciones circulares con diámetro igual a: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40 mm. Las secciones por 10, 15 y 30 mm están disponibles para la entrega, las otras medidas son suministradas sólo a petición.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Llenado "fondo junta" para cualquier tipo de junta entre elementos prefabricados, cuerpos de estructuras diferentes, tabiques, carpintería, pavimentos, previamente a la colocación del sellante elástico en la misma junta.

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Morteros de hormigón, al cal y mixtos - Prefabricados - Calcestruzzo armato

MODO DE USO


El diámetro de Filtene Fondogiunto debe de ser aprox. Del 25% superior al ancho de la junta para permitir un posicionamiento estable del perfil y crear una suficiente resistencia a la presión ejercitada por el sellante durante la extracción. Empujar con una herramienta con punta redonda (sin partes cortantes y picudas), capaz de atravesar el ancho de la junta, el Filtene Fondogiunto, hasta la total profundidad deseada y de manera que se pueda dejar en la superficie un espacio idóneo para el sucesivo sellante. Normalmente la profundidad del sellante debe de estar alrededor de la mitad del ancho de la junta. El polietileno expandido no viene perjudicado por los solventes del primer, aunque es buena norma no aplicar el promotor de adhesión Protech Flex Primer sobre el Filtene Fondogiunto, para no alterar las características de antiadherencia. El FILTENE puede ser insertado en la junta tras la aplicación del primer, tras la condición del "fuera polvo".



MÉTODOS DE APLICACIÓN


Aplicación manual


CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES


 Apto para el contacto con agua potable


 Diámetro: 8 mm

 Peso específico: 1300 g/m²

 Usar con guantes protectores

 Conservabilidad ilimitada

 No inflamable

 Resistente a los rayos UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

40 kN

830 MPa

50.24 mm²

Elongación a la rotura **2 %**

> 75 %

Dimensión de la malla **150x150 mm**

Temperatura de ejercicio **-20/+90 °C**

800 MPa

42 kN

Módulo elástico estático **50.000 MPa**

CONSUMOS

1 metro de Filteno Fondogiunto 30 por cada metro lineal de junta.

CONTENIDOS ADICIONALES



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Es buena norma que la profundidad del sellado (regulable a segunda del posicionamiento de Filtene Fondogiunto) no supere el ancho de la misma junta. La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos.

Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

