

Grout 6 R3



CÓDIGO ADUANERO: 3824 5090
COMPONENTES: Monocomponente
ASPECTO: Polvo
COLORES DISPONIBLES: Gris
EMPAQUES Y DIMENSIONES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Prefabricados - Mamposterías mistas - Hierros de armadura oxidados

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Coladura - Bomba

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

- | | |
|---|---|
|  Conservabilidad: 12 meses |  Diámetro máximo agregado: 6 mm |
|  Espesor máximo aconsejado: 30 cm |  Espesor mínimo aconsejado: 3 cm |
|  Mezclar con agua: 12-13 % |  Pot life: 25 min |
|  Resistente a los rayos UV |  Temperatura de uso: +5/+35 °C |



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN 12390-3

Resistencia a la compresión a los 1 día **15 MPa**

EN 12390-3

Resistencia a la compresión a los 28 días **40 MPa**

EN 196/1

Resistencia a la flexión a los 7 días **6 MPa**

EN 13501-1

Reacción al fuego **A1**

Densidad **2100 kg/m³**

UNI EN 1015-17

Contenido de cloruros **0.01 %**

EN 12390-3

Resistencia a la compresión a los 7 días **32 MPa**

EN 196/1

Resistencia a la flexión a 1 día **4 MPa**

EN 196/1

Resistencia a la flexión a los 28 días **7 MPa**

pH **12.5**

EN 13142

Módulo elástico estático **30.000 N/mm²**

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad. Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

