

Grout Garden

Mortero cementoso de fraguado rápido para colocar sin amasar



Mortero cementoso de fraguado rápido para el montaje y fijación de postes de vallas, tendederos giratorios, etc..., en huecos practicados en el suelo... sin mezclar con taladro, batidor, hormigonera u otros.

CÓDIGO ADUANERO: 3824 5090

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Polvo

COLORES DISPONIBLES: Gris

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CAMPOS DE APLICACIÓN

Suitable for mounting and fixing fence posts, rotating clothesline, etc ..., in holes made in the ground without mixing with a drill, whisk, cement mixer or other.

MODO DE USO

Para la instalación del mortero rápido es necesario cavar un hoyo o zanja suficientemente grande. El suelo en el que se hará el hoyo debe ser estable y bien compactado. Antes del procesamiento, las superficies laterales y del piso deben humedecerse previamente, evitando la formación de charcos. La mezcla seca debe aplicarse en capas de unos 10-15 cm. Con una regadera manual se puede humedecer y compactar el mortero con una llana, considerando un requerimiento de agua de unos 3-3,5 litros por cada saco de 25 kg de Grout Garden. Una vez que el agua haya penetrado completamente en el mortero, se procederá a la colocación de otra capa de 10-15 cm, repitiendo la operación. Compactar y alisar lo mejor posible la superficie del mortero. Dependiendo de la temperatura del aire y del ambiente, el endurecimiento del producto comenzará después de unos 5 minutos. Después de aproximadamente 1 hora, el mortero endurecido se puede perforar con un taladro para fijar cualquier poste o letrero. El endurecimiento completo, como todos los materiales cementosos, se obtendrá al cabo de unos 28 días.

MÉTODOS DE APLICACIÓN




Aplicación manual - Coladura




LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua



CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

-  Conservabilidad: 12 meses
-  No inflamable
-  Producto de fraguado rápido

-  Diámetro máximo agregado: 6 mm
-  Pot life: 5-10 min
-  Temperatura de uso: +5 / +35 °C

CONSUMOS

Aproximadamente 19 kg/m² de Grout Garden por cada centímetro de espesor a crear (aproximadamente 1900 kg por metro cúbico).

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



CONTENIDOS ADICIONALES



Producido y distribuido por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualización del **15-02-2022**
Condiciones de venta y avisos legales disponibles en
<https://www.azichem.com/condiciones-generales-de-venta>

Total de páginas de este documento: 3

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

