

Grout Micro-J

Micomortero cementicio antirretracción reoplástico, vertible, inyectable



Micomortero de cemento antirretracción, colable, autonivelante, superadhesivo, a base de cementos de alta resistencia, rellenos superpozolánicos, estabilizadores poliméricos, agentes antirretracción. Agregados de calibre máximo de 0,35 mm. Ideal para inyecciones de consolidación y refuerzo en hormigón, mampostería y rocas agrietadas/dañadas. Anclajes y fijaciones de barras de acero, pernos, grapas, etc. sobre hormigón, mampostería y roca.

CÓDIGO ADUANERO: 3824 5090

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Polvo

COLORES DISPONIBLES: Gris

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CERTIFICACIONES OBTENIDAS Y NORMATIVAS



CAMPOS DE APLICACIÓN

Inyecciones de consolidación y refuerzo de obras en hormigón, albañilería, roca etc. Anclaje y fijación de tirantes, redes electrosoldadas, refuerzos para hormigón nuevo/hormigón viejo etc. Sellado de vainas de post-tensión. Realización de relleno en los espacios comprendidos entre conducciones forzadas y agujeros de excavación.

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Mamposterías mistas - Mamposterías de piedra - GFRP - Calcestruzzo armato

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies de aplicación deben estar limpias, sin suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc., convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de "saturadas a superficie seca". Siempre es necesario un adecuado desbastado de las superficies mediante escarificación, arenado, etc. para obtener los máximos valores de adherencia al soporte. Los valores óptimos se obtienen con hidrosacarificación a alta presión. Desnude las planchas que se someten a una oxidación disruptiva o que se oxiden profundamente, eliminando el óxido de las planchas expuestas (con chorro de arena o cepillos abrasivos). When used for anchoring and fixing of bars, perform holes with an increased diameter of at least 4 mm compared to the diameter of the bar. Suck the dust inside the hole. Abundantly humidify the internal surface of the hole to facilitate entry, scrolling and adherence of the micromalta to the support.

MODO DE USO

Verter en la batidora 2/3 del total del agua de amasado, añadir poco a poco el producto y, posteriormente, el agua restante, batiendo hasta obtener una mezcla homogénea de la consistencia deseada. GROUT MICRO J se puede mezclar con diferentes consistencias, desde plástico hasta vertible autonivelante. Con un 12-13% de agua (3,0 - 3,25 litros / saco de 25 kg) se obtienen consistencias plásticas, con un 13-14% (3,25-3,5 litros / saco de 25 kg) consistencias moldeables, con un 14-15% (3,5-3,75 l / saco de 25 kg) consistencias de fluido autonivelante. Las masas de pequeño volumen se pueden mezclar con un batidor helicoidal doble / triple equipado con un regulador de velocidad. Colocar por inyección o vertido dentro de los 60 '30' del envasado. Si la temperatura, en el momento de la aplicación, está entre 0 y 5 °C, el desarrollo de la resistencia mecánica será más lento. Se recomienda, con temperaturas frías, utilizar agua de amasado tibia entre 20 ÷ 30 °C. Si la temperatura, en el momento de la aplicación, está entre 30 y 35 °C, se aconseja utilizar agua de amasado a baja temperatura (5 ÷ 10 °C) y aplicar el producto en las horas más frescas del día (a título indicativo mañana o tarde).

MÉTODOS DE APLICACIÓN


Coladura - Inyección - Bomba


LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS


Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

 Conservabilidad: 12 meses

 Pot life: 60 min

 Diámetro máximo agregado: 0.50 mm

 Temperatura de uso: +5 / +35 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNI EN 12190

Resistencia a la compresión a los 1 día > **28 N/mm²**

UNI EN 12190

Resistencia a la compresión a los 28 días > **85 N/mm²**

UNI EN 196/1

Resistencia a la flexión a los 7 días > **11 N/mm²**

Extracción de barras de acero con una carga de 75 kN (EN 1504/6) < **0.6 mm**

UNI EN 13057

Absorbimiento capilar **0.08**

pH > **12**

Impermeabilidad Darcy **10⁻¹⁰ cm/s**

EN 13142

Módulo elástico estático **25000 N/mm²**

UNI EN 1015-6

Densidad **2250 kg/m³**

UNI EN 12190

Resistencia a la compresión a los 7 días > **70 N/mm²**

UNI EN 196/1

Resistencia a la flexión a 1 día > **7 N/mm²**

UNI EN 196/1

Resistencia a la flexión a los 28 días > **12 N/mm²**

Ausencia de sangrado según UNI 8998

Conductividad termica **0.68 W/mK**

UNI EN 1542

Contenido de cloruros **0.002 %**

UNI EN 1015-12

Ligadura de adherencia > **2.5 N/mm²**

RILEM-CEB-FIP RC6-78

Resistencia al deslizamiento de las barras de acero de adherencia mejorada > **24 N/mm²**

CONSUMOS

Aproximadamente 1700 kg de Grout Micro-J por cada metro cúbico a realizar.



ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



CONTENIDOS ADICIONALES



Producido y distribuido por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualización del **15-03-2024**
Condiciones de venta y avisos legales disponibles en
<https://www.azichem.com/condiciones-generales-de-venta>

Total de páginas de este documento: **4**

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

