

Prerit Surface

Solución repelente de agua y aceite para pavimentaciones de grava lavadas



Impregnante repelente al agua y los aceites, incoloro, no pelicular, basado en la nanodispersión de compuestos de silicio. Protege pavimentaciones de grava lavada frente a la intemperie, los ciclos de hielo y deshielo, así como agentes atmosféricos agresivos. No altera el color del sustrato y no modifica la apariencia y la transpirabilidad originales. También para ser utilizado, como prevención de manchas durante las operaciones de lavado de la superficie a desactivar, en los artefactos alrededor del pavimento arquitectónico.

CÓDIGO ADUANERO: 3824 9970

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Líquido

COLORES DISPONIBLES: Transparente

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Bidón 5 kg - Bidón 25 kg - Bidón 10 kg

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Prerit Surface pertenece a la nueva generación de repelentes al agua compuestos del silicio modificados con flúor, solubles en agua, caracterizado por cero emisiones de sustancias volátiles VOC y por la ausencia de inflamabilidad y toxicidad. La sustancia activa penetra en la porosidad, se adhiere al sustrato y contrarresta la penetración y el avance de los líquidos sin bloquear la transpiración del sustrato. La estructura química particular de Prerit Surface asegura su alta estabilidad a los álcalis y, por lo tanto, su durabilidad. El producto se diferencia de otros tratamientos disponibles en el mercado por las siguientes características: - no inflamable - no pelicular - cero VOC - estable en agua - sin emulsionantes - ecológico - durabilidad - transparencia total - ausencia de variaciones cromáticas superficiales - excelente transpirabilidad al vapor de agua - elevado efecto perlante - resistencia a ácidos y álcalis - resistencia a los rayos UV - ausencia de subproductos de reacción perjudiciales para las personas y el medio ambiente

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tratamiento impregnante, repelente de agua y los aceites, sin película, totalmente transparente e incoloro de las pavimentaciones arquitectónicas de grava lavada FLOORTECH PRERIT.

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Prefabricados

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Se recomienda tratar superficies previamente limpiadas de sales solubles y suciedad, prestando atención a eliminar también las partes con poca adherencia superficial. Es indispensable cerrar cualquier grieta de más de 0,3 mm. Aplicar sobre superficies secas. En caso de lluvia o lavado de las superficies, espere 3 días antes del tratamiento a una temperatura de al menos 20 °C.



MODO DE USO

Aplique el producto de manera homogénea y uniforme, pulverizando a baja presión o con una brocha, procurando lograr la máxima saturación del sustrato. Prerit Surface se suministra listo para su uso. La cantidad de producto a utilizar depende de la porosidad y absorción del sustrato a tratar y generalmente varía entre 100 y 150 g/metro cuadrado.


MÉTODOS DE APLICACIÓN


Impregnación - Pulverización sin aire a baja presión - Rociador


LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS


Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

 Conservabilidad: 12 meses

 No inflamable

 Usar con guantes protectores

 Exento de solventes

 Usar con gafas protectoras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sustancia inodora

pH **6.5**

Producto no pelicular

Punto de inflamabilidad > **95 °C**

CONSUMOS

De 0,10 a 0,15 litros de Prerit Surface por cada metro cuadrado de superficie a tratar.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C



GALERÍA FOTOGRÁFICA



CONTENIDOS ADICIONALES



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

