

## Rasotilo



**CÓDIGO ADUANERO:** 3824 5090

**COMPONENTES:** Bicomponente

**ASPECTO:** Polvo + Líquido

**COLORES DISPONIBLES:** Blanco

**EMPAQUES Y DIMENSIONES:** Saco 12.5 kg [A] - Bidón 2.5 kg [B] - Kit: 1 Saco 12.5 kg [A] + 1 Bidón 2.5 kg [B]

### SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Morteros de hormigón, al cal y mixtos - Plástico - Baldosas - Enlucidos y morteros de cal y cal-cemento


### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Espátula

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS


Agua


### CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES


 Conservabilidad: 12 meses


 Peso específico: 1.40 kg/l

**A:B** Relación de mezcla: 100:20 \_

 Usar con guantes protectores

 Exento de solventes

 Pot life: 45 - 60 min

 Temperatura de uso: +10 / +30 °C

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Endurecimiento completo a 20°C **28 día**

EN 1015-19

Permeabilidad al vapor de agua < **15 µ**

Intervalo de sobreaplicación a 20°C **6-8 h**

Residuo seco **100 %**

Temperatura de ejercicio **-20 / +90 °C**

EN 1015-11

Resistencia a la compresión > **15 N/mm<sup>2</sup>**

EN 1015-11

Resistencia a la flexión > **5 N/mm<sup>2</sup>**

Endurecimiento al tacto a 20°C **4-6 h**

EN 1015-12

Adehesión al montaje > **1 N/mm<sup>2</sup>**

EN 1015-18

Absorbimiento capilar < **2**

EN 1745

Conductividad termica **0.47 W/mK**

EN 13501-1

Reacción al fuego **clase F**

## ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

