

Sanafirm

Compuesto rápido, a base cal y aluminatos, para fijaciones y anclajes



Compuesto adhesivo, tixotrópico, fibroreforzado, a base de cal hidráulica, de rápido endurecimiento, para la fijación y el anclaje, en los cuerpos de muros, de estructuras, inserciones, placas, armazones, barras, sanitarios, etc. , en las intervenciones de la bioconstrucción y en las nuevas construcciones y en restauración de edificios de época y monumentales.

CÓDIGO ADUANERO: 3824 5090

COMPONENTES: Monocomponente

ASPECTO: Polvo

COLORES DISPONIBLES: Gris

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Saco 25 kg - Pallet: 50 x (Saco 25 kg)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Sanafirm está hecho por cal hidráulica, botticino, arenas de cuarzo, caolín, aluminatos y fibras naturales. No contiene cemento, resinas, disolventes y elementos radio emisivos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Fijación y anclaje, en los cuerpos de los muros, de placas, chasis de puertas y ventanas, lavabos, wáter y sanitarios en general, barras, conectores e inserciones metálicas etc.

SOPORTES PERMITIDOS

Enlucidos - Hormigón - Morteros de hormigón, al cal y mixtos - Ladrillos - Mamposterías mistas - Mamposterías de ladrillo perforado - Mamposterías de piedra - Bloque delgado de hormigón de fundación

PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc., convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de "saturadas a superficie seca".

MODO DE USO

Verter en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta; añadir gradualmente Sanafirm y el agua necesaria todavía, alargando la mezcla, hasta obtener una mezcla homogénea, carente de grumos, de la consistencia deseada. Aplicar con espátula o paleta. El agua de la pasta aproximadamente necesaria es igual al 15-16% en peso (3,5-4 litros por saco de 25KG).








MÉTODOS DE APLICACIÓN





Paleta - Espátula

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Agua

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

-  Conservabilidad: 6 meses
-  Mezclar con agua: 15-16 %
-  Peso específico: 1.800 kg/dm³
-  Producto de fraguado rápido
-  Usar con guantes protectores

-  Diámetro máximo agregado: 2 mm
-  No inflamable
-  Pot life: 15 min
-  Temperatura de uso: +6 / +30 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Endurecimiento al tacto a 20°C **8 h**

Endurecimiento completo a 20°C **36 h**

CONSUMOS

Aproximadamente 1,6 kg de Sanafirm por cada decímetro cúbico de volumen a llenar.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Proteger de la humedad.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



Producido y distribuido por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualización del **25-07-2022**
Condiciones de venta y avisos legales disponibles en
<https://www.azichem.com/condiciones-generales-de-venta>

Total de páginas de este documento: **3**

CONTENIDOS ADICIONALES



AVVERTENZE E PRECAUCIONES

Se aconseja mezclar sólo el material inmediatamente necesario, visto el corto pot life del producto. La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos.

Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto.

Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com.

Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

