

Syntech AS 21

Estuco epoxi, tixotrópico, para reparaciones, fijaciones y beton-plaquè



Estuco adhesivo epoxi bicomponente estructural, de consistencia suave, tixotrópica, espatulable (pasta modelable), para el anclaje de conectores en acero, cierre hermético de agujeros pasantes en hormigón, el pegado de placas de acero en soporte en hormigón, como producto accesorio a la colocación de las juntas viales, para la reconstrucción de cabeceras de madera, reparación de grietas, reconstrucción de geometrías faltantes, fijación de inyectores, reconstrucción de juntas en pavimentos de hormigón etc. .

CÓDIGO ADUANERO: 3214 9000

COMPONENTES: Bicomponente

ASPECTO: Pasta + Pasta

COLORES DISPONIBLES: Gris

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Kit: 1 Tarro 1 kg [A] + 1 Tarro 1 kg [B] - Kit: 1 Lata 5 kg [A] + 1 Lata 5 kg [B]

CERTIFICACIONES OBTENIDAS Y NORMATIVAS



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Gracias a su consistencia suave y tixotrópica, Syntech AS 21 tiene una excelente capacidad de esparcimiento y es fácilmente aplicable incluso en materiales con poco o ningún poroso, resultando en el adhesivo óptimo para unir todas las bandas elásticas de nuestra línea Elastotex, incluida la banda. Elastotex 250 Combi de alta elasticidad y resistencia, compuesto por una capa elastomérica especial en Hypalon. Excelente adherencia también sobre PVC y materiales plásticos.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Refuerzos estructurales de elementos portantes (vigas, pilares, etc.) mediante encolado al hormigón, de planchas de acero. Reconstrucción de juntas en pavimentos de hormigón. Encolados estructurales rígidos (beton plaquè) de elementos prefabricados y de productos manufacturados en diferentes materiales de construcción: hormigón, acero, vidrio, madera, mármol, ladrillos, piedras etc. Anclaje, encolado y fijación de conectores, tirantes etc. Fijación de bandas flexibles para la impermeabilización de juntas, Elastotex. Reconstrucción de cabeceras de madera, reparación de grietas, reconstrucción de geometrías faltantes sobre varios soportes.

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Prefabricados - Madera - Bloque delgado de hormigón de fundación - Paredes rocosas - acero



PREPARACIÓN DE SOPORTES

Las superficies de aplicación deben ser convenientemente preparadas y adecuadamente resistentes: exentas de polvo, grasas, suciedades, partes quebradizas y/o incoherentes, desprovistas de manchas húmedas superficiales. Para los pavimentos, además, puede ser aconsejable un arenado o fresado previo, de las superficies de adhesión. Los elementos metálicos deberán ser arenados al "metal casi blanco".

MODO DE USO

Asegúrese de que el entorno esté bien ventilado y use el equipo de protección personal mencionado en la hoja de datos de seguridad. Unir el componente B con el componente A, procurando de extraer todo el material contenido en los envases y mezclando a fondo con un mezclador de bajas revoluciones (o con una adecuada herramienta manual), hasta obtener una pasta homogénea, evidenciado por el logro de un color uniforme y la ausencia de grumos. Aplicar sobre las superficies con la ayuda de espátulas, paletas, etc. Completar las operaciones previstas en el intervalo de vida útil del producto. No aplicar en jornadas de lluvia; no aplicar en soportes húmedos o mojados; no aplicar en soportes pulverulentos; utilizar el producto inmediatamente después de la mezcla.


MÉTODOS DE APLICACIÓN


Paleta - Espátula


LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS


Diluyente para resinas

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

 Conservabilidad: 12 meses


 Pot life: 30 min

 Temperatura de uso: +8 / +35 °C

 Usar con guantes protectores

 Peso específico: 1.6 kg/l

A:B Relación de mezcla: 1:1

 Usar con gafas protectoras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN 1015-12
Adhesión sobre Elastotex 250 Combi (tracción directa) > **8 MPa**

EN 1542
Adhesión al hormigón (tracción directa) > **3 MPa**

EN 13350-1
Resistencia al fuego **B-s1. d0**

EN 1015-12
Adhesión sobre PVC (tracción directa) > **7 MPa**

EN 12188
Resistencia al corte **16.1 MPa**

Endurecimiento completo a 20°C **7 día**

UNI EN 12190
Resistencia a la compresión **55 MPa**

EN 13412
Módulo elástico estático **4.1 GPa**

CONSUMOS


Aproximadamente 1,6 kg de Syntech AS 21 por cada decímetro cúbico de volumen a estucar.



ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol. Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico. Los contenedores abiertos deben ser utilizados inmediatamente.

GALERÍA FOTOGRÁFICA



CONTENIDOS ADICIONALES



Producido y distribuido por **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualización del **29-07-2022**
Condiciones de venta y avisos legales disponibles en
<https://www.azichem.com/condiciones-generales-de-venta>
Total de páginas de este documento: 4

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

