

Syntech Layer



CÓDIGO ADUANERO: 3907 3000

COMPONENTES: Bicomponente

ASPECTO: Líquido + Líquido

COLORES DISPONIBLES: Transparente

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Mate: estaño 5.5 kg [A] - Satinado: Estaño 6.2 kg [A] - Brillante: Lata 3.3 kg [A] - Satinado: Estaño 3.1 kg [A] - Mate: estaño 2.8 kg [A] - Brillante: Lata 6.7 kg [A] - Brillante: Lata 3.3 kg [B] - Mate: estaño 4.5 kg [B] - Satinado: Estaño 3.8 kg [B] - Brillante: Lata 1.7 kg [B] - Mate: estaño 2.2 kg [B] - Satinado: Estaño 1.9 kg [B] - Kit: 1 Brillante: Lata 6.7 kg [A] + 1 Brillante: Lata 3.3 kg [B] - Kit: 1 Mate: estaño 5.5 kg [A] + 1 Mate: estaño 4.5 kg [B] - Kit: 1 Satinado: Estaño 6.2 kg [A] + 1 Satinado: Estaño 3.8 kg [B] - Kit: 1 Brillante: Lata 3.3 kg [A] + 1 Brillante: Lata 1.7 kg [B] - Kit: 1 Mate: estaño 2.8 kg [A] + 1 Mate: estaño 2.2 kg [B] - Kit: 1 Satinado: Estaño 3.1 kg [A] + 1 Satinado: Estaño 1.9 kg [B]

SOPORTES PERMITIDOS

Hormigón - Recubrimientos de resina




MÉTODOS DE APLICACIÓN



Rodillo

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Syntech Diluyente Poliuretánico

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

-  Aplicar en dos manos
-  Resistente a los rayos UV
-  Usar con guantes protectores

-  Conservabilidad: 12 meses
-  Temperatura de uso: +5 / +30 °C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN 1542

Adhesión por tracción directa $\geq 4 \text{ N/mm}^2$

PersoZ EN ISO 1522

Dureza $205 \pm 5 \text{ s}$

EN 1062-6

Permeabilidad al CO2 $\text{Sd} > 150 \text{ m}$

EN 2812-1

Resistencia a agentes de lavado particulares (detergente A, B, C) **No alteration**

EN 13529

Resistencia a los ataques químicos severos **See table**

EN ISO 5470-1

Resistencia a la abrasión taber expresada como pérdida de peso en gramos (rueda H22 - 1000 g - 1000 rpm) $< 3.000 \text{ mg}$

Residuo seco **53 %**

Endurecimiento completo a 20°C **7 día**

$< 500 \text{ g/l}$

EN 1198

Compatibilidad térmica después de choques de enfriamiento - ciclos de tormenta **No alteration**

EN ISO 7783-1

Permeabilidad al vapor de agua $\text{Sd} < 1 \text{ m}$

EN 10792

Agarre sucio $\Delta\text{L } 0.94 \%$

EN 2812-1

Resistencia a agentes desinfectantes particulares (detergente D) **No alteration**

EN 1198

Resistencia al lavado $\text{Ldft } 0.38 \mu\text{m}$

EN ISO 6272-1

Resistencia al impacto $> 4 \text{ Nm}$

Endurecimiento al tacto a 20°C **2 h**

Temperatura de ejercicio **-20 / +70 °C**

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Proteger de la humedad. Almacenar el producto a una temperatura entre +10°C y +30°C

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

