

Syntech Primer Metal



CÓDIGO ADUANERO:

COMPONENTES: Bicomponente

ASPECTO: Líquido + Líquido

COLORES DISPONIBLES: Gris

EMPAQUES Y DIMENSIONES: Lata 25 kg [A] - Lata 5 kg [B] - Kit: 1 Lata 25 kg [A] + 1 Lata 5 kg [B]

SOPORTES PERMITIDOS

Superficies metálicas - acero


MÉTODOS DE APLICACIÓN


Pulverización sin aire a baja presión - Rociador


LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS


Syntech Diluyente Epoxy


CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

 Conservabilidad: 12 meses


 Espesor mínimo aconsejado: 80 µm

 Pot life: 6 - 8 h

 Usar con guantes protectores

 Espesor máximo aconsejado: 240 µm

 Peso específico: 1.5 ± 0.05 kg/l

 Temperatura de uso: +5 / +30 °C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adherencia al acero. **Livello 0**

EN ISO 2813
Brillantez **15 ± 5 Gloss**

Endurecimiento al tacto a 20°C **2 h**

Endurecimiento completo a 20°C **12 día**

Intervalo de sobreaplicación a 20°C **3 h**

EN ISO 9227
Niebla salina **300 h**

Viscosidad **45.000 ± 1.000 mPas**

in peso
Residuo seco **87 ± 2 %**

Temperatura de ejercicio **-20 / +70 °C**

< 500 g/l

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Almacenar el producto a una temperatura entre +10°C y +30°C

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

La información general, así como las indicaciones y las sugerencias de uso de este producto, indicadas en esta ficha técnica y, en su caso, proporcionadas también verbalmente o por escrito, corresponden al estado actual de nuestros conocimientos científicos y prácticos. Los datos técnicos y de rendimiento que se indican, en su caso, son el resultado de pruebas de laboratorio realizadas en un ambiente controlado y, como tales, pueden sufrir cambios en relación con las condiciones reales de aplicación.

Azichem Srl declina toda responsabilidad derivada de prestaciones inadecuadas relacionadas con un uso inadecuado del producto, o debida a efectos derivados de factores o elementos ajenos a la calidad del mismo, incluido el almacenamiento incorrecto. Cualquier persona que tenga intención de utilizar el producto debe determinar, antes del uso, si este es o no adecuado para el uso previsto, asumiendo toda la responsabilidad consiguiente.

Las características técnicas y de rendimiento que se exponen en esta ficha técnica se actualizan periódicamente. Para una consulta en tiempo real, visite el sitio web: www.azichem.com. La fecha de revisión se indica en el espacio al lado. Esta edición anula y sustituye a cualquier otra anterior.

Se recuerda que el usuario está obligado a leer la Ficha de Seguridad más reciente de este producto, que contiene los datos físico-químicos y toxicológicos, las frases de riesgo y otra información para poder transportar, utilizar y desechar el producto y sus embalajes de forma segura. Para su consulta, visite el sitio web: www.azichem.com. Está prohibido desechar el producto y/o el embalaje al medioambiente.

